

Task 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21 - Műszaki paraméterek

Műszaki célú PUR öntőgyanták, amelyek kifejezetten erős igénybevételnek kitett termékek öntésére alkalmasak. Magas ütő és törőszilárdsággal bírnak, kopásállóak. Típusonként más-más speciális tulajdonságok.

TASK®	12	13	14	15	16	18	21
Mischung (nach Gewicht)	100A:44B	100A:120B	100A:120B	75A:100B	1A:2B	26A:100B	2A:1B
Viskosität gemischt (mPas)	2400	800	800	600	1400	4400	500
Spezifisches Gewicht (g/cm ³)	1,08	1,14	1,14	1,12	1,08	1,57	1,06
Topfzeit (Min.)	20	3	10	6	6	20	6
Entformzeit (Std.)	16	20 (Min.)	45 (Min.)	1	90 (Min.)	16	1
Farbe	klar-bernstein	schwarz	schwarz	weiß	hellgelb	metallgrau	weiß
Härte	60D	95A, 50D	95A, 50D	75D	80A, 30D	88D	75D
Bruchfestigkeit (N/mm ²)	18,6	12,4	12,4	18,7	15,6	22,4	37,9
Bruchdehnung (%)	300	125	125	20	233	1	7,5
Schrumpfung (%)	0,1	0,5	0,35	0,42	0,25	0,06	0,58