

Acralock ragasztók		SA10-5 BLK	SA10-15 BLK	SA10-35 HVBLK	SA10-70 HVBLK	SA 1-5 NAT	CC10-10 CLR	PP1-02 NAT
Keverési arány		10:1	10:1	10:1	10:1	1:1	10:1	1:1
Nyitott idő		5 perc	15 perc	35 perc	70 perc	5 perc	10 perc	2 perc
Ragasztási hézag		0,5-12mm	0,5-12mm	0,5-20mm	1-20mm	0,1-5mm	0,1-2mm	0,5-4mm
Szín		Fekete	Fekete	Fekete	Fekete	Fehér	Átlátszó	Fehér
Kiszerezés		50;490 ml	490 ml	490 ml	490 ml	50 ml	50 ml	50 ml
Műgyanták	Poliészter	5	5	5	5	5		5
	Poliészter gelcoat	5	5	5	5	5		5
	Vinilészter	5	5	5	5	5		5
	Epoxi	5	5	5	5	5		5
	Poliuretán							
	Fenol	5	5			5		
	SMC/BMC	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5		
	Pultrúdált elem	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5		
Hőre lágyuló műanyagok	PMMA / Plexi	5	5	5	5	5	5	5
	ABS	5	5	5	5	5	5	5
	PET & PBT	5	5	5	5	5	5	5
	PVC/vinil	5	5	5	5	5	5	5
	Polisztirol	5	5	5	5	5	5	5
	Poliamid (PA)	5,2	5,2			5,2		5
	Polikarbonát	5	5	5	5	5	5	5
	Poliacetál (POM)							5
	PP/PE							5
	PTFE (Teflon)							5
Fémek	Alumínium	5	5	5	5	5	4,1	5
	Öntött vas	5	5	1	1	1		5
	Rozsdamentes acél	5	5	1	1	1		5
	Szénacél	5	5	1	1	1		5
	Galvanizált fémek					4,1		
	Réz					1		
	Sárgaréz	5	5	1	1	1		
	Ferrit	5	5	1	1	1		
Egyéb	ESG üveg	3	3					
	Tűzzománc	3	3					
	Kerámia	3	3			3		
	Fa					5		
	Gumi	5	5			5		5
	Ásvány							
	Beton	5	5			5		
	Természetes kő	5	5			5		

Választás:

Tökéletes
Jó
Teszt szükséges
Nem ajánlott

Felület előkészítés:

- 1 AP1 fém tisztító
- 2 AP2 műanyag tisztító
- 3 AP3 üveg tisztító

- 4 40-es csiszolópapír
- 5 Izopropil alkohol,
Aceton