

Poliuretán gumik

	Keverék viszkozitás	Keverési arány térfogat szerint	Keverési arány súly szerint	Edény idő	Kötési idő	Shore A Keménység	Sűrűség	Megjelenés	Szakító szilárdság	Szakadási nyúlás	Zsugorodás	Tépő szilárdság (Die C)
Brush-On 40	Kenhető	1A:1B	100A:125B	20 perc	16 óra	40	1.17 g/cm ³	Tört fehér	2.07 MPa	1,000 %	< 0.1 %	10.71 N/mm
Brush-On 50	Kenhető	1A:1B	100A:125B	20 perc	16 óra	50	1.17 g/cm ³	Tört fehér	3.45 MPa	400 %	< 0.1 %	14.29 N/mm
Brush-On 60	Kenhető	1A:1B	100A:125B	20 perc	16 óra	60	1.18 g/cm ³	Tört fehér	4.34 MPa	400 %	< 0.1 %	14.29 N/mm
VytaFlex 10	3,100 mPas	1A:1B	1A:1B	30 perc	24 óra	10	1.00 g/cm ³	Tört fehér	1.38 MPa	1,000 %	< 0.1 %	6.79 N/mm
VytaFlex 20	1,000 mPas	1A:1B	1A:1B	30 perc	16 óra	20	1.00 g/cm ³	Borostyán	1.38 MPa	1,000 %	< 0.1 %	10.71 N/mm
VytaFlex 30	1,800 mPas	1A:1B	1A:1B	30 perc	16 óra	30	1.02 g/cm ³	Tört fehér	3.45 MPa	1,000 %	< 0.1 %	13.93 N/mm
VytaFlex 40	2,000 mPas	1A:1B	1A:1B	30 perc	16 óra	40	1.03 g/cm ³	Tört fehér	3.6 MPa	660 %	< 0.1 %	14.64 N/mm
VytaFlex 45	2,000 mPas	1A:1B	1A:1B	30 perc	16 óra	45	1.04 g/cm ³	Tört fehér	6.11 MPa	900 %	< 0.1 %	17.86 N/mm
VytaFlex 50	2,000 mPas	1A:1B	1A:1B	60 perc	16 óra	50	1.04 g/cm ³	Tört fehér	4.05 MPa	400 %	< 0.1 %	18.22 N/mm
VytaFlex 60	2,000 mPas	1A:1B	1A:1B	60 perc	16 óra	60	1.04 g/cm ³	Tört fehér	6.07 MPa	480 %	< 0.1 %	24.29 N/mm
PMC-770	3,000 mPas	–	2A:1B	30 perc	16 óra	70	1.04 g/cm ³	Borostyán	5.17 MPa	750 %	< 0.1 %	35.72 N/mm
PMC-780 DRY	2,000 mPas	2A:1B	2A:1B	25 perc	48 óra	80	1.02 g/cm ³	Borostyán	6.21 MPa	750 %	< 0.1 %	35.72 N/mm
PMC-790	3,000 mPas	2A:1B	2A:1B	20 perc	48 óra	90	1.07 g/cm ³	Borostyán	13.79 MPa	550 %	< 0.1 %	53.57 N/mm
Clear Flex 30	750 mPas	1A:1B	100A:94B	15 perc	16 óra	30	1.03 g/cm ³	Tiszta	5 MPa	675 %	0.2 %	9.64 N/mm
Clear Flex 50	250 mPas	N/A	1A:2B	25 perc	16 óra	50	1.04 g/cm ³	Tiszta	1.72 MPa	500 %	< 0.15 %	4.46 N/mm
Clear Flex 95	250 mPas	N/A	1A:1.5B	25 perc	16 óra	95	1.04 g/cm ³	Tiszta	17.24 MPa	175 %	0.28 %	35.72 N/mm