

	Keverék viszkozitás	Keverési arány térfogat szerint	Keverési arány súly szerint	Edény idő	Kötési idő	Shore A Keménység	Sűrűség	Megjelenés	Szakító szilárdság	Szakadási nyúlás	Zsugorodás	Működési hőmérséklet	Die B Tear Strength
Smooth-Sil 940	35,000 mPas	–	100A:10B	30 perc	24 óra	40	1.18 g/cm ³	Lila	4.14 MPa	300 %	< 0.1 %	-50°C - 230°C	17.86 N/mm
Smooth-Sil 945	30,000 mPas	1A:1B	1A:1B	25 perc	6 óra	45	1.24 g/cm ³	Lila	4.83 MPa	320 %	< 0.1 %	-50°C - 230°C	21.43 N/mm
Smooth-Sil 950	35,000 mPas	–	100A:10B	45 perc	18 óra	50	1.24 g/cm ³	Kék	5 MPa	320 %	< 0.1 %	-50°C - 230°C	27.68 N/mm
Smooth-Sil 960	30,000 mPas	–	100A:10B	45 perc	16 óra	60	1.25 g/cm ³	Zöld	4.48 MPa	270 %	< 0.1 %	-50°C - 230°C	19.64 N/mm
Smooth-Sil 936	21,000 mPas	–	100A:10B	60 perc	24 óra	36	1.21 g/cm ³	Kék	3.79 MPa	500 %	< 0.1 %	-50°C - 230°C	19.64 N/mm