

Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi javaslatot! Az önterülő padlógyanták felhasználása alapos szakismeretet igényel.

Anyag előkészítése:

Az A és a B komponenst a beállított keverési arányban szállítjuk és a következők szerint kell őket összekeverni. Fel kell keverni az A komponenst, majd maradéktalanul hozzá kell adni a B komponenst. Lassú fordulátú keverővel (max. 300 ford/perc) alaposan össze kell keverni, míg homogén, csomómentes massa keletkezik. Az anyagot az edény oldaláról és aljáról is alaposan fel kell keverni, hogy a térhálósító egyenletesen eloszoljon. A keverési idő legalább 3 perc. Keverés után egy tiszta edénybe át kell tölteni, majd újból át kell keverni. Nem szabad a szállítóedényből dolgozni! Az egyes komponensek hőmérséklete keveréskor legalább +15 °C legyen.

Ipari padlóbevonat, öntött

1. Aljzat megfelelő előkészítése

2. Alapozás: Az In-Epoxy 2020 bekevert anyagot az alapfelület teljes pórusmentességének eléréséig gumilehúzóval, árasztva kell felhordani és hengerléssel/ecsettel egyenletesen el kell osztani. Kerülni kell a tócsaképződést. Anyagszükséglet: kb. 0,3 - 0,5 kg/m², az aljzat érdességétől függően. 0,5 mm-nél nagyobb mélységű érdesség esetén simító glettelés javasolt. Ha a rádolgozás 48 órán belül nem történik meg, akkor a friss alapozást 0,1 - 0,5 mm tűziszárított kvarchomokkal be kell hinteni (nem fölösleggel, hanem szemcse mellett sűrűséggel). Anyagszükséglet: 0,1 - 0,5 mm: kb. 0,5 - 1,0 kg/m²

3. Bevonat In-Epoxy 4020 bekevert anyagot rá kell felhordani, egyenletesen el kell osztani és tűskéhengerrel keresztirányban légteleníteni kell. A minimális anyagszükséglet az alapfelülethez és az optikai megjelenésre/fedőképességre vonatkozó követelményektől függ. A 0,5 mm-nél kisebb rétegvastagság sima alapfelületeken általában területi zavarokhoz vezet.

Figyelem!! Gyorsan kötő anyag, egyszerre csak annyit keverjen be amennyit gélesedéséi időn belül fel tud használni. Továbbá a kötési sebesség erősen hőmérsékletfüggő, hidegben lassabban, melegben gyorsabban köt a gyanta.

Használat előtt olvassa el a termékek műszaki és biztonsági adatlapját, amelyet a webáruházban, az adott termék rendelési oldalán talál meg.