

	Keverék viszkozitás	Keverési arány térfogat szerint	Keverési tömeg szerint	Edény idő	Kötés idő	Shore D Keménység	Sűrűség	Szín	Szakító szilárdság	Szakító modulus	Szakadási nyúlás	Nyomó szilárdság	Nyomó modulus	Hajlító szilárdság	Hajlító modulus	Zsugorodás	HDT hőállóság
Smooth-Cast 300	80 mPas	1A:1B	100A:90B	3 perc	10 perc	70	1.05 g/cc	Fehér	21 Mpa	960 Mpa	5 %	880 Mpa	31 Mpa	28 Mpa	320 Mpa	0.01 cm/cm	49 °C
Smooth-Cast 300Q	80 mPas	1A:1B	100A:90B	30 sec	5 perc	70	1.05 g/cc	Fehér	21 Mpa	960 Mpa	5 %	880 Mpa	31 Mpa	28 Mpa	320 Mpa	0.01 cm/cm	49 °C
Smooth-Cast 305	80 mPas	1A:1B	100A:90B	7 perc	30 perc	70	1.05 g/cc	Fehér	21 Mpa	920 Mpa	7.5 %	810 Mpa	28 Mpa	26 Mpa	310 Mpa	0.0065 cm/cm	49 °C
Smooth-Cast 310	80 mPas	1A:1B	100A:90B	20 perc	4 óra	70	1.05 g/cc	Fehér	21 Mpa	920 Mpa	7.5 %	810 Mpa	28 Mpa	26 Mpa	310 Mpa	0.0065 cm/cm	49 °C
Smooth-Cast 320	80 mPas	1A:1B	100A:90B	3 perc	10 perc	70	1.05 g/cc	Tört fehér	21 Mpa	950 Mpa	10 %	910 Mpa	31 Mpa	25 Mpa	320 Mpa	0.01 cm/cm	60 °C
Smooth-Cast 321	80 mPas	1A:1B	100A:90B	9 perc	30 perc	70	1.05 g/cc	Tört fehér	21 Mpa	950 Mpa	8 %	760 Mpa	24 Mpa	24 Mpa	280 Mpa	0.007 cm/cm	60 °C
Smooth-Cast 322	80 mPas	1A:1B	100A:90B	20 perc	4 óra	70	1.05 g/cc	Tört fehér	21 Mpa	920 Mpa	8 %	760 Mpa	24 Mpa	24 Mpa	280 Mpa	0.007 cm/cm	60 °C
Smooth-Cast 325	100 mPas	1A:1B	115A:100B	2.5 perc	10 perc	72	1.07 g/cc	Borostyán	22 Mpa	970 Mpa	10 %	660 Mpa	25 Mpa	24 Mpa	250 Mpa	0.01 cm/cm	49 °C
Smooth-Cast 326	100 mPas	1A:1B	115A:100B	9 perc	60 perc	72	1.07 g/cc	Borostyán	22 Mpa	970 Mpa	10 %	660 Mpa	21 Mpa	21 Mpa	220 Mpa	0.0075 cm/cm	49 °C
Smooth-Cast 327	100 mPas	1A:1B	115A:100B	20 perc	4 óra	72	1.07 g/cc	Borostyán	22 Mpa	970 Mpa	10 %	2170 Mpa	21 Mpa	21 Mpa	220 Mpa	0.0075 cm/cm	49 °C
Smooth-Cast 380	1,140 mPas	1A:1B	1A:1B	6 perc	60 perc	82	1.74 g/cc	Bézs	24 Mpa	3380 Mpa	1.43 %	2990 Mpa	34 Mpa	54 Mpa	870 Mpa	0.0025 cm/cm	52 °C
Smooth-Cast 385	3,000 mPas	–	1A:5B	20 perc	2 óra	85	1.60 g/cc	Bézs	21 Mpa	2760 Mpa	1 %	28000 Mpa	41 Mpa	59 Mpa	2800 Mpa	0.0006 cm/cm	57 °C
Smooth-Cast 45D	250 mPas	1A:1B	100A:93B	5 perc	30 perc	45	1.10 g/cc	Átlátszó fehér	11 Mpa	–	100 %	–	–	–	–	0.007 cm/cm	–
Smooth-Cast 57D	300 mPas	1A:1B	100A:93B	3 perc	30 perc	57	1.05 g/cc	Átlátszó fehér	–	–	100 %	–	–	–	–	0.012 cm/cm	–
Smooth-Cast 60D	430 mPas	1A:1B	100A:93B	5 perc	30 perc	60	1.05 g/cc	Átlátszó fehér	17 Mpa	–	100 %	–	–	–	–	0.012 cm/cm	–
Smooth-Cast 61D	430 mPas	1A:1B	100A:93B	7 perc	60 perc	61	1.05 g/cc	Átlátszó fehér	17 Mpa	–	100 %	–	–	–	–	0.012 cm/cm	–
Smooth-Cast 65D	120 mPas	1A:1B	100A:93B	2.5 perc	15 perc	65	1.05 g/cc	Fehér	17 Mpa	–	20 %	–	–	–	–	0.01 cm/cm	–
Smooth-Cast 66D	120 mPas	1A:1B	100A:93B	7 perc	60 perc	66	1.05 g/cc	Szürke	17 Mpa	–	20 %	–	–	–	–	0.01 cm/cm	–
Smooth-Cast ONYX FAST	100 mPas	100A:100B	120A:100B	2.5 perc	15 perc	80	1.09 g/cc	Fekete	40 Mpa	1700 Mpa	4 %	1700 Mpa	57 Mpa	60 Mpa	530 Mpa	0.010 cm/cm	–
Smooth-Cast ONYX SLOW	100 mPas	100A:100B	120A:100B	5 perc	90 perc	80	1.09 g/cc	Fekete	53 Mpa	2580 Mpa	3 %	1970 Mpa	71 Mpa	79 Mpa	680 Mpa	0.012 cm/cm	–
TASK 2	150 mPas	1A:1B	115A:100B	7 perc	60 perc	80	1.12 g/cc	Fehér	46 Mpa	2000 Mpa	6 %	1990 Mpa	66 Mpa	57 Mpa	540 Mpa	0.005 cm/cm	57 °C
TASK 3	150 mPas	1A:1B	115A:100B	20 perc	90 perc	80	1.12 g/cc	Fehér	46 Mpa	2000 Mpa	6 %	1990 Mpa	66 Mpa	57 Mpa	540 Mpa	0.0025 cm/cm	57 °C
TASK 4	250 mPas	–	100A:100B	20 perc	16 óra	83	1.167 g/cc	Bézs	45 Mpa	900 Mpa	4 %	1410 Mpa	62 Mpa	51 Mpa	520 Mpa	0.0035 cm/cm	43 °C
TASK 5	600 mPas	1A:1B	1A:1B	3 perc	15 perc	77	1.10 g/cc	Bézs	31 Mpa	1380 Mpa	5 %	1490 Mpa	45 Mpa	46 Mpa	570 Mpa	0.007 cm/cm	63 °C
TASK 6	800 mPas	1A:1B	1A:1B	7 perc	75 perc	75	1.07 g/cc	Bézs	36 Mpa	1010 Mpa	4 %	1260 Mpa	43 Mpa	38 Mpa	450 Mpa	0.0031 cm/cm	72 °C
TASK 7	200 mPas	1A:1B	104A:100B	2.5 perc	10 perc	73	1.20 g/cc	Fehér	23 Mpa	1040 Mpa	15.1 %	1030 Mpa	38 Mpa	35 Mpa	400 Mpa	0.0111 cm/cm	55 °C
TASK 8	100 mPas	1A:1B	120A:100B	2.5 perc	15 perc	80	1.09 g/cc	Tört fehér	40 Mpa	1700 Mpa	4 %	1870 Mpa	57 Mpa	60 Mpa	530 Mpa	0.01 cm/cm	90 °C
TASK 9	300 mPas	1A:1B	115A:100B	7 perc	1 óra	85	1.14 g/cc	Borostyán	54 Mpa	2550 Mpa	6 %	2410 Mpa	82 Mpa	76 Mpa	680 Mpa	0.009 cm/cm	55 °C
TASK 11	2,000 mPas	–	100A:100B	20 perc	16 óra	60	1.12 g/cc	Átlátszó fehér	17 Mpa	–	100 %	–	–	–	–	0.0024 cm/cm	–
TASK 12	2,400 mPas	–	100A:44B	20 perc	16 óra	60	1.08 g/cc	Borostyán	19 Mpa	–	300 %	–	–	–	–	0.001 cm/cm	–
TASK 13	800 mPas	–	100A:120B	3 perc	20 perc	50	1.15 g/cc	Fekete	12 Mpa	–	125 %	–	–	–	–	0.005 cm/cm	–
TASK 14	800 mPas	–	100A:120B	10 perc	45 perc	50	1.15 g/cc	Fekete	12 Mpa	–	125 %	–	–	–	–	0.0035 cm/cm	–
TASK 15	600 mPas	–	75A:100B	6 perc	1 óra	75	1.12 g/cc	Opál fehér	19 Mpa	870 Mpa	20 %	1170 Mpa	–	38 Mpa	410 Mpa	0.0042 cm/cm	47 °C
TASK 16	1400 mPas	–	1A:2B	6 perc	24 óra	30	1.08 g/cc	Borostyán	16 Mpa	–	233 %	–	–	–	–	0.0025 cm/cm	–
TASK 18	4400 mPas	–	26A:100B	20 perc	16 óra	88	1.57 g/cc	Fém szürke	22 Mpa	3540 Mpa	1 %	590 Mpa	74 Mpa	58 Mpa	670 Mpa	0.0006 cm/cm	65 °C
TASK 21	500 mPas	2A:1B	2A:1B	6 perc	1 óra	75	1.07 g/cc	Fehér	38 Mpa	1860 Mpa	7.5 %	1720 Mpa	49 Mpa	49 Mpa	540 Mpa	0.0058 cm/cm	62 °C
Feather Lite	410 mPas	1A:1B	–	8.5 perc	2 óra	58	0.67 g/cc	Bézs	–	1080 Mpa	1.6 %	1130 Mpa	24 Mpa	21 Mpa	370 Mpa	0.003 cm/cm	60 °C
Crystal Clear 200	600 mPas	–	100A:90B	20 perc	16 óra	80	1.036 g/cc	Víziszta	17 Mpa	–	10 %	1380 Mpa	73 Mpa	44 Mpa	280 Mpa	0.001 cm/cm	49 °C
Crystal Clear 202	600 mPas	–	100A:90B	9 perc	90 perc	80	1.036 g/cc	Víziszta	24 Mpa	–	10 %	1260 Mpa	37 Mpa	29 Mpa	300 Mpa	0.0125 cm/cm	49 °C
Crystal Clear 204	600 mPas	–	100A:90B	2 óra	48 óra	80	1.036 g/cc	Víziszta	24 Mpa	–	10 %	1260 Mpa	37 Mpa	29 Mpa	300 Mpa	0.002 cm/cm	49 °C
Crystal Clear 206	600 mPas	–	100A:90B	4.5 óra	7 nap	80	1.036 g/cc	Víziszta	17 Mpa	–	10 %	1380 Mpa	73 Mpa	44 Mpa	280 Mpa	0.002 cm/cm	49 °C
Crystal Clear 220	675 mPas	–	100A:75B	22 perc	8 óra	85	1.07 g/cc	Víziszta	–	–	12 %	2100 Mpa	79 Mpa	70 Mpa	600 Mpa	0.0173 cm/cm	80 °C
Crystal Clear 221	675 mPas	–	100A:75B	75 perc	8 óra	85	1.07 g/cc	Víziszta	–	1970 Mpa	12 %	2100 Mpa	79 Mpa	70 Mpa	600 Mpa	0.0173 cm/cm	80 °C